

ŚRODEK DO POWIERZCHNIOWEGO ODBARWIANIA SINIZNY I POSZARZEŃ NA DREWNI KUPRAFUNG® – Clear

KUPRAFUNG®–Clear jest nowoczesnym środkiem przeznaczonym do usuwania przebarwień w drewnie, spowodowanych sinizną. Nie barwi drewna, trwale odbarwia siniznę. Nadaje się do ożywienia i rozjaśnienia zszarzałego drewna i elementów drewnianych. Skutecznie wybiela zszarzałe powierzchnie drewniane, ożywia ich wygląd, usuwa naloty sinizny i starego zapuszczonego brudu. Pomaga drewnu odzyskać naturalną barwę.

Przeznaczenie produktu:

KUPRAFUNG®–Clear nadaje się do odbarwiania zasinionego i poszarzałego drewna budowlanego i stolarki budowlanej, np. łaty, kantówki, deski, deski tarasowe.

Nadaje się również do czyszczenia palet, płotów i drewnianej architektury ogrodowej.

KUPRAFUNG®–Clear nadaje się do odświeżania domów drewnianych i drewnianych elewacji.

UWAGA! KUPRAFUNG®–Clear przeznaczony jest dla użytkowników profesjonalnych.

Skład:

KUPRAFUNG®–Clear zawiera stabilizowane związki chloru w roztworze wodnym.

UWAGA! KUPRAFUNG®–Clear odbarwia odzież. Podczas pracy z produktem należy nosić ochronne ubranie robocze.

UWAGA! KUPRAFUNG®–Clear ma właściwości żrące. Stosować okulary ochronne i gumowe rękawice ochronne.

UWAGA! KUPRAFUNG®–Clear ma właściwości żrące w stosunku do stali. Należy używać plastikowych narzędzi (pędzle, wałki, spryskiwacze, wanny).

Instrukcja użytkowania:

KUPRAFUNG®–Clear dostarczany jest w postaci wodnego koncentratu. Można go rozcieńczać wodą w stosunku od 1:1 do 1:3. Stopień rozcieńczenia zależy od stopnia zasinienia drewna. Drewno bardzo zasinione należy odbarwiać nierozcieńczonym koncentratem. Drewno przeznaczone do odbarwiania powinno być oczyszczone z większych zanieczyszczeń i suche.

UWAGA! Drewno po odbarwieniu należy umyć bieżącą wodą.

UWAGA! Drewno po umyciu i wyschnięciu można impregnować oraz koloryzować bejcami, lazurami i olejami zarówno wodnymi jak i rozpuszczalnikowymi.

Stosowanie:

KUPRAFUNG®–Clear można nanosić na drewno poprzez moczenie, malowanie i natrysk.

Moczenie:

Zanurzyć drewno w roztworze środka i pozostawić na okres 15 ÷ 20 minut. Po wyjęciu drewno pozostawić do wyschnięcia. W przypadku większego zanieczyszczenia czynność powtórzyć.

Malowanie:

Zasinione drewno przemaalować jednokrotnie i odczekać do 30 minut aż do zniknięcia przebarwień. W przypadku większego zanieczyszczenia czynność powtórzyć.

Natrysk:

Spryskać preparatem bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię, pozostawić na okres 15 ÷ 20 minut. W przypadku większego zanieczyszczenia czynność powtórzyć.

Okres ważności:

7 miesięcy – w przypadku przechowywania produktu nierozcieńczonego i w oryginalnych opakowaniach. Numer partii oraz datę produkcji wydrukowano na opakowaniu.

Składowanie produktu:

Chronić przed wysoką temperaturą i światłem słonecznym. Przechowywać w ciemnym miejscu i w temperaturze 0 °C do +25 °C w oryginalnym opakowaniu.

Składowanie zabezpieczonego drewna:

Drewno po odbarwieniu należy umyć bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia na przekładkach.

UWAGA! Drewno po umyciu i wyschnięciu można impregnować oraz koloryzować bejcami, lazurami i olejami zarówno wodnymi jak i rozpuszczalnikowymi.

Postępowanie z odpadami produktu i opakowaniami:

Zabezpieczyć przed dostaniem się do gleby. Chronić wrażliwe na korozję materiały przed środkiem. Nie mieszać preparatu z innymi materiałami, może uwalniać się chlor. Resztki preparatu najlepiej użyć powtórnie. Puste opakowania po dokładnym wypłukaniu przekazać do recyklingu. Popłuczyny dodać do roztworu wybielającego.

Pierwsza pomoc:

P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska

P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy

P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie

UWAGA!:

Przed użyciem uważnie przeczytać informacje podane na etykiecie, ulotce informacyjnej i w Karcie Charakterystyki.

Producent:

CHEMAR S.C. Jan Heliński i Spółka

95-070 Aleksandrów Łódzki,

Bruźyczka Mała 49

tel: 722050607

www.chemar.pl przemek@chemar.pl